



**HELIOS** Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količev, d.o.o.

Količev 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 472100 AQUAVITA Intermediate Spray

Промежуточное покрытие для защиты строительных столярных изделий методом распыления

#### ОПИСАНИЕ

Aquavita Intermediate Spray – это бесцветный материал, который наносится на поверхность древесины, обработанной пропиткой. Промежуточное покрытие предотвращает зашлифовку биоцидной пропитки, а также дополнительно защищает торцевую поверхность.

#### СОСТАВ

Материал выпускается на основе высококачественных акриловых связующих, наполнителей, добавок и воды.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Покрытие используется в качестве промежуточного слоя между пропиткой Aquavita Impregnant и лазурью Aquavita Top Coat или эмалью Aquavita Email. Наносится распылением. После нанесения покрытия Aquavita Intermediate Spray поверхность шлифуется наждачной бумагой зернистости 180 – 220, и затем окрашивается отделочной лазурью или эмалью на водной основе, стойкой к атмосферным воздействиям.

Материал используется для защиты древесины различных пород, особенно для защиты древесины, содержащей экстрактивные вещества (дуб, ясень, лиственница и т.д.)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	тиксотропный материал
Тип связующего:	акриловая смола
Плотность:	1,03 кг/л
Вязкость:	мин. 10 Па.с
Содержание сухого вещества:	~ 30% (по весу)
Разбавитель:	вода
pH:	~ 8,5

#### ЦВЕТ

Бесцветный.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Слой пропитки Aquavita Impregnante, которым обработана поверхность древесины, должен быть сухим и чистым. Перед нанесением Aquavita Intermediate слой пропитки не шлифуется.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением Aquavita Intermediate Spray тщательно перемешивается. Материал готов к нанесению в поставляемом виде и не требует разбавления. Нанесение airless или airmix распылением с толщиной мокрой пленки 120-150 мкм.

#### РАСХОД

1 кг / 6 м<sup>2</sup> при толщине мокрой пленки = 150 мкм.

Расход может отличаться от указанного показателя, т.к. он находится в зависимости от толщины слоя и потерь при распылении.

#### ВЫСЫХАНИЕ

В нормальных условиях (20°C, отн. влажность воздуха 65%):

- покрытие сухое на пыль: после 30 минут





**HELIOS** Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količovo, d.o.o.

Količovo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- покрытие сухое на ощупь: после 1-2 часов

- покрытие сухое для шлифовки: после 4-6 часов

Время высыхания покрытия продлевается при снижении температуры и повышении отн. влажности воздуха.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу же после окончания работ инструмент необходимо промыть водой с добавкой моющего средства.

### ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

При работе необходимо учитывать общие правила промышленной санитарии и использовать рекомендуемые защитные средства. Рабочее помещение должно хорошо проветриваться.

В случае утечки или несчастного случая должны соблюдаться инструкции из Свидетельства безопасности материала.

### УПАКОВКА

20 кг, 10 кг, 5 кг, 2,5 кг.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Aquavita Intermediate Spray хранится в оригинальной закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +30°C, вдалеке от источников тепла (радиаторы).

**Не допускать замерзания материала!**

### СРОК ХРАНЕНИЯ

При соблюдении условий срок хранения составляет не менее 2 лет.

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Не допускать попадания материала в канализацию или окружающую среду. Материал использовать до конца. Тару утилизировать как специальные отходы.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Температура основания, краски и окружающей среды при работе с водными покрытиями не должна быть ниже +5°C. Рекомендуемые рабочие условия: температура выше +10°C, отн. влажность воздуха не должна превышать 80%.

Необходимо избегать окрасочных работ в жаркую солнечную погоду.

При несоблюдении рабочих условий возможны дефекты покрытия.

Лучший результат достигается при соблюдении следующих параметров: температура материала между +15°C и +20°C, сопло диаметром 0,11-0,13" и давление от 70 от 90 бар.

Для шлифовки рекомендуется использовать наждачную бумагу для акриловых покрытий (открытые поры) размером зерна 180 – 240.

### ПРЕДПИСАНИЯ

Относительно предписаний, касающихся безопасности материалов и работ, а также транспортировки товара смотри Свидетельство безопасности материала.