

# МЕКОЛ 1407/1

клей для графической промышленности

<b>ОПИСАНИЕ</b>	МЕКОЛ 1407/1 - это синтетический клей, готовый к применению.	
<b>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Клей используется для склеивания ПВХ, целлофана и ацетатной пленки с бумагой или картоном, для применения в переплетном деле для изготовления блоков из бумаги NCR (самокопирующая бумага) и АС и для другого склеивания лакированных и нелакированных бумаг и картонов. Применение - дисковое, роликовое, сегментное.	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Химическая основа	водная дисперсия на базе ЭВА сополимера
	Цвет	светло-желтоватый
	Вязкость 23° (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindel 5/20 об/мин)	7.500- 11.000 мПа/с
	Сухой остаток ISO 3251	мин. 48 %
	Клей обладает хорошей липкостью во влажном состоянии и эластичной пленкой.	
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ</b>	Продукт не классифицируется как опасный.	
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	Клей готов к использованию. Клей должен быть хорошо перемешан. Его следует наносить машинным способом - диском, валиком, сегментом или валиком вручную. <b>Рекомендуемые условия для применения:</b> - Относительная влажность 60 – 70 % - Температура помещения и всех используемых материалов 18 - 25° С	
<b>ОЧИСТКА</b>	Оборудование, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.	
<b>УПАКОВКА</b>	Полиэтиленовые емкости Другие упаковочные единицы по договоренности.	30 кг и 5 кг нетто
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Клей следует хранить в надлежащим образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.  <b>ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА!</b> При правильном хранении клей можно использовать не менее 12 месяцев. После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

---

**MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Сежана**

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт

Partizanska cesta 78, 6210 Сежана, Словения

T: +386 5 73 12 300, E: [mitol@mitol.si](mailto:mitol@mitol.si)

[www.mitol.si](http://www.mitol.si)