

Техническая информация

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

НИТРОЛАК UNI

Описание изделия:	НИТРОЛАК UNI – это однокомпонентный бесцветный лак на основе нитроцеллюлозы, алкидной смолы и органических растворителей.												
Область применения:	Лак предназначается для грунтования и окончательной отделки фанерованной шпоном и массивной мебели и других деревянных предметов, не подвергаемых влиянию воды и погодных условий.												
Физические характеристики:	Вязкость при поставке, DIN 4/20°C: 30 - 50 сек Содержание сухого вещества в поставляемом виде: 20 - 22% Блеск (угол 60°C) <table><tr><td>8 - 12 %</td><td>- 13954 НИТРОЛАК UNI 10</td></tr><tr><td>18 - 22 %</td><td>- 13900 НИТРОЛАК UNI 20</td></tr><tr><td>28 - 32 %</td><td>- 13690 НИТРОЛАК UNI 30</td></tr><tr><td>38 - 42 %</td><td>- 13901 НИТРОЛАК UNI 40</td></tr><tr><td>48 - 52 %</td><td>- 13902 НИТРОЛАК UNI 50</td></tr><tr><td>58 - 62 %</td><td>- 13966 НИТРОЛАК UNI 60</td></tr></table>	8 - 12 %	- 13954 НИТРОЛАК UNI 10	18 - 22 %	- 13900 НИТРОЛАК UNI 20	28 - 32 %	- 13690 НИТРОЛАК UNI 30	38 - 42 %	- 13901 НИТРОЛАК UNI 40	48 - 52 %	- 13902 НИТРОЛАК UNI 50	58 - 62 %	- 13966 НИТРОЛАК UNI 60
8 - 12 %	- 13954 НИТРОЛАК UNI 10												
18 - 22 %	- 13900 НИТРОЛАК UNI 20												
28 - 32 %	- 13690 НИТРОЛАК UNI 30												
38 - 42 %	- 13901 НИТРОЛАК UNI 40												
48 - 52 %	- 13902 НИТРОЛАК UNI 50												
58 - 62 %	- 13966 НИТРОЛАК UNI 60												
Примечание:	В зависимости от способа нанесения лак разбавляется на 5 - 10 % 2755 HELIOCEL Разбавителем или 7670 HELIOCEL Разбавителем U.												
Способ использования:	- подготовка поверхности Первый слой лака наносится непосредственно на естественную или мореную деревянную поверхность. После высыхания первый слой лака шлифуется наждачной бумагой P220-280 и наносится окончательный второй слой лака. - способ нанесения Лак наносится воздушным или airless распылением и наливом. - высыхание/отверждение После сушки в течение 1 часа грунтовочный слой готов к шлифованию. Окончательный слой лака высыхает в течение 2 часов. Складирование деталей рекомендуется после 6 часов выдержки на воздухе. В случае сушки в туннеле время сушки сокращается.												
Срок хранения:	Срок хранения лака в оригинальной упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления. Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легко воспламеняющихся веществ.												

Выше приведенные технические данные способствуют достижению оптимальных результатов при употреблении продуктов "Helios Srbija". Мы советуем покупателям обязательно провести предварительные тесты на нужных образцах. Для все дополнительных информации обратитесь в нашу техническую службу.