

BIOHEL DECKING OIL

RN60_18

Масляная пропитка

ОПИСАНИЕ

- Пропиточное средство на основе:
- - модифицированных растительных масел
- - неароматических алифатических растворителей
- - аддитивов

НАЗНАЧЕНИЕ

- Изделие предназначено для поверхностной обработки террасных поверхностей из древесины.
- Используется в качестве базы для колерования пастами по цветовой карте BIO MIX.
- Перед покраской провести на образце испытания параметров времени сушки, совместимости краски с породой древесины и окончательного вида покрытия в тех же рабочих условиях (температура, отн. влажность, технология нанесения).
- Подробная инструкция о использовании предоставляется по требованию заказчика.

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Разбавитель:

Helios разбавители	Примечания
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	

Чистящее средство:

Helios чистящие средства	Примечания
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL разбавитель	

Прочее:

БИО колеровочные пасты

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	масло
Плотность	0,88 - 0,92 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 16 - 19 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	54 - 58 %
Внешний вид	Жидкость
Цвет	по цветовой карте
Блеск (%)	30 - 50

Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	40 - 60 г/м2
-------------------------	--------------

Высыхание

воздушное 18 - 25 °C	мин. 12 - 24 час
----------------------	------------------

Время сушки несколько сокращается при качественной вентиляции. Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, отн. влажности воздуха и вентиляции помещения.

Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Нанесение на деревянную поверхность, предварительно отшлифованную и чистую, без следов пыли и прочих загрязнений.
- В случае древесины низкого качества дефекты предварительно обрабатываются шпатлевкой.
- Влажность древесины не должна превышать 12 %.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом окрасочных работ поверхность и лакокрасочный материал должны иметь комнатную температуру (минимум 15°C).
- Оптимальная относительная влажность воздуха = 45-65%.
- В случае если условия не соответствуют предписанным, время сушки может значительно продлиться.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Перед покраской провести на образце испытания параметров времени сушки, совместимости краски с породой древесины и окончательного вида покрытия в тех же рабочих условиях (температура, отн. влажность, технология нанесения).
- ВАЛИК
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 150-180.
- Нанести велюр валиком ЛКМ на поверхность в предназначенном количестве и равномерным нанесением расположить по поверхности.
- Обязательное межслойное шлифование.
- Для обеспечения качественной защиты масло наносится не менее, чем в двух слоях с соответствующей промежуточной сушкой.
- Подробная инструкция о использовании предоставляется по требованию заказчика.
- НАМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 240-280.
- Пропитка наносится на поверхность в избытке и затем равномерно распределяется по всей поверхности, чтобы древесина пропиталась качественно.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно сглаживается чистой сухой салфеткой.
- Для получения более насыщенного покрытия краска наносится в два слоя.

- Для межслойного шлифования или сглаживания рекомендуется использовать губку «скотч-брайт».



ВАЛИК

Разбавление:	не требуется
Разбавитель:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель



НАМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ

Разбавление:	по необходимости до 10 %
Разбавитель:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель

СИСТЕМЫ ЛКП

- Рекомендуется предварительно защитить древесину пропиткой биоцидная пропитка.
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- В связи с потенциальным гелеобразованием материала в открытой банке рекомендуется перелить его в меньшую тару с минимальной прослойкой воздуха. Тару соответственно обозначить.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.
- В связи с потенциальным риском самовоспламенения грязные масляные салфетки сжигаются или хранятся в емкости с водой.
- При работе не использовать распылительных кабин с бумажными фильтрами из-за возможности самовоспламенения. Рекомендуем использование распылительных кабин с водной занавеской.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.

- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на

возможные изменения сведений без предварительного уведомления.

- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.
- Окрашенные изделия упаковываются в вощеную бумагу.