

RN 210/13 UVENEL ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ П

ОПИСАНИЕ	UVENEL ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ П – это бесцветное покрытие на основе высокореактивного полиэфирного акрила и мономеров.						
НАЗНАЧЕНИЕ	Лак предназначается для окончательной отделки плоскостной, фанерованной шпоном или массивной мебели, а также декоративных пленок различного типа.						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<table><tr><td>Вязкость при поставке DIN 4/20°C:</td><td>40 - 50 сек</td></tr><tr><td>Сухой остаток в поставляемом виде:</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Блеск (угол 60°):</td><td>90 – 95 %</td></tr></table>	Вязкость при поставке DIN 4/20°C:	40 - 50 сек	Сухой остаток в поставляемом виде:	100 %	Блеск (угол 60°):	90 – 95 %
Вязкость при поставке DIN 4/20°C:	40 - 50 сек						
Сухой остаток в поставляемом виде:	100 %						
Блеск (угол 60°):	90 – 95 %						
РАЗБАВЛЕНИЕ	Лак в поставляемом виде готов к нанесению наливом. В случае необходимости лак разбавляется 447721 UVENEL разбавителем в размере до 5%						
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	- Подготовка поверхности: Лак наносится непосредственно на отшлифованное покрытие UVENEL грунтовочного лака. Поры должны быть тщательно закрыты. Грунтовочное покрытие шлифуется наждачной бумагой зернистости мин. 600 непосредственно перед нанесением отделочного лака. Uvehel лак глянцевый П наносится также в два слоя с промежуточным шлифованием. -Способ нанесения: Лак наносится техникой налива (полива). Рекомендуемый расход: 80 – 120 г/м² - Высыхание / отверждение 1. выдержка: 1,5 мин на максимум 35°C. 2. отверждение. Лак сушится (отверждается) при прохождении через УФ туннель, оснащенный ртутными лампами среднего давления с интенсивностью излучения 80 или 120 W/см, мощность отверждения = 600-700 mJ/cm².						
СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты выпуска при условии хранения в оригинальной заводской таре. Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легко воспламеняющихся веществ. Температура хранения от +5°C до +25°C. Хранить лак вне влияния солнечных лучей.						

Техническая информация является результатом нашего нынешнего опыта. Покупателям рекомендуем испытать соответствие нашего изделия для своих потребностей. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения, не уведомляя об этом заранее покупателей.